Weiterbildung 17.09.2021



Gussasphalt





Weiterbildung 2021 | I

Gliederung



- Qualität im Straßenbau
- Verantwortlichkeiten Planung/Herstellung/Ausführung
- □ Einsatzbereiche/Gussasphalthistorie
- Dimensionierung
- Eigenschaften von Gussasphalt
- Gussasphalt in den Regelwerken/Anforderungen
- □ Bitumen und Temperaturreduzierung
- Mischgutherstellung/Einbauvorbereitungen
- Qualitätssicherung während des Einbaus
- □ Kontrollprüfungen
- □ Aufgrabungen
- □ Ausführungsvorschriften zu § 7 des Berliner Straßengesetzes

Marco Müller

Weiterbildung 2021 | I

Qualität im Straßenbau











Auch Straßen verfügen nur über eine begrenzte Lebenszeit! (Verkehrssicherheit, Gebrauchseigenschaften, optische Aspekte)

Marco Müller







So kann es nicht funktionieren!!







So kann es nicht funktionieren!!









So kann es nicht funktionieren!!







	MZ	A 88		
Mischgut (AC D): 160° C, Luft: 20°	C, kein Win	d, Sonne		
Schichtdicke [cm]	4,0	2,0		
Abkühlungszeit auf 95 ° C [min]	20	7		
	de			
Mischgut: 120° C, Luft: 5° C, Wind: 40 km/h, keine Sonne				
Schichtdicke [cm]	4,0	2,0		
Abkühlungszeit auf 95 ° C [min]	3	<1		









Wasser in oder auf der Unterlage ist Gift für Gussasphalt!


Weiterbildung 2021 I

Qualitätsgedanken









Marco Müller

17.09.2021

Weiterbildung 2021 I Fehlerhafte GA - Ausschreibungen





Finde die 5 Fehler in diesem Ausschreibungstext!

Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt **MA 11 S** herstellen. Mischgut gemäß TL Asphalt – StB 07/13 und ZTV Asphalt – StB 07/13 für die Bk100 liefern und einbauen.

Einbautemperatur: mindestens 250 °C

Schichtdicke: 2,5 cm

Schichtdicken einschließlich eingedrücktem Abstreumaterial

Bindemittel: 50/70



Es soll ein Verdichtungsgrad der eingebauten GA-Schicht von 100 % erreicht werden.

Die Oberflächenbearbeitung erfolgt gemäß Verfahren A ZTV Asphalt mit feiner Gesteinskörnung 0/2 Gesteinskörnung (bitumenumhüllt).

Weiterbildung 2021 | Verantwortungsbereich Mischwerk



- Gesteinsqualität, Bitumenqualität
- Zusätze
- Asphaltgranulatmanagement
- Erstellung der Asphaltrezeptur
- Umsetzung der Asphaltrezeptur
- Mischguttemperatur
- ausreichende Mischgutbereitstellung



. . .

Weiterbildung 2021 | Verantwortungsbereich Einbaufirma



- □ Einbauergebnisses abhängig von...
- ausreichend Personal, das gut qualifiziert und motiviert ist
- Baustellenorganisation, Ablaufplanung
- optimierter Geräte- und Maschineneinsatz
- Zeit- und Kostendruck
- sorgfältige Eigenüberwachung



. . .

Weiterbildung 2021 I Qualitätsgedanken Gussasphalt





Weiterbildung 2021 I Qualitätsgedanken Gussasphalt



Soll-Eigenschaften Gussasphalt:

- hohe Verformungs- und Rissebeständigkeit (Planung, Mischgutherstellung, Einbau)
- Ebenheit in Längs- und Querrichtung (Planung, Mischgutherstellung, Einbau)
- homogene, griffige Oberfläche mit gleichmäßig ausgeprägter Textur (Planung, Mischgutherstellung, Einbau)
- fachgerecht hergestellte Fugen, Nähte, Anschlüsse (Planung, Einbau)
- keine Fehlstellen (Blasen oder aufgehende Kavernen)
 (Planung, Einbau)

Weiterbildung 2021 I Qualitätsgedanken Gussasphalt







Weiterbildung 2021 I Einsatz von Gussasphalt



Deckschichten auf Bundesfernstraßen





Weiterbildung 2021 I Einsatz von Gussasphalt

Brückenbeläge

Gussasphalt für Schutz- und Deckschichten



Weiterbildung 2021 | Einsatz von Gussasphalt

Kommunaler Straßenbau

- ☐ Deckschichten
- Instandhaltung
- Aufgrabungen
- niveaugleicher

Schienenverschluss





Weiterbildung 2021 I Einsatz von Gussasphalt





Weiterbildung 2021 | Einsatz von Gussasphalt

Kreisverkehrsplätze





Weiterbildung 2021 | I

Gussasphalthistorie





- **1832** Bitumen durch Erdöldestillation
- Anfang 20. Jh. erster Gussasphalt in Berlin

Gussasphalt-Stadtstraßenbau in Berlin um 1946





Abb. 1. Vorlegen des Hartquilasphaltes mit Hille einer Auslaufschurre, angehängt um Motorkocker

Weiterbildung 2021 | I

Gussasphalthistorie





Alde I. Willedge der freifigem Efterfläche mit einer Abeibefreiter



Air. 3. Annibleton der Hartgelauftellen an den verkfiebene Hampleschaft

- erster maschinellerGussasphalt Einbau, 1953
- ☐ "Berliner GA Rezept":

 Bindemittel max. 8,5 M.-%

 Splittgehalte zwischen

 40 und 55 M.-%
- ab 1977:

 gewalzter Gussasphalt



AM. III. Markfridte Verlegerg von Statesphalt auf der Arre

Weiterbildung 2021

Gussasphalthistorie



2008 Temperaturreduzierung Herstellung und Einbau von GA bei max. 230 °C, Verwendung viskositätsreduzierender Zusätze



2010 Anerkennung D_{stro} Wert -2 dB(A) für GA mit Oberflächenbearbeitung "Verfahren B" ZTV Asphalt

Weiterbildung 2021 I Gussasphalt in den Regelwerken





Eine Asphaltdeckschicht aus Gussasphalt ist eine dichte Schicht aus Füller, Gesteinskörnungen (...) und als Bindemittel Straßenbaubitumen oder PmB oder einem Gemisch aus Bitumen und Naturasphalt.





- hohlraumarme Gesteinskörnung
- Bindemittelüberschuss

Weiterbildung 2021 I Bezeichnungen gemäß TL Asphalt





AC (Asphalt Concrete)
SMA (Stone Mastic Asphalt)

MA (Mastic Asphalt)

PA (Porous Asphalt)

→ Asphaltbeton

→ Splittmastixasphalt

→ Gussasphalt

→ Offenporiger Asphalt

L → leichte Beanspruchungen

N → normale Beanspruchungen

S → besondere Beanspruchungen

Weiterbildung 2021 | I

Eigenschaften Gussasphalt

lange Nutzungszeiträume







Gussasphalt mit Überzug DSK

Asphaltbinder (heute AC 16 B S)

ATS (2-lagig)

Tragschicht mit hydraulischem Bindemittel

Weiterbildung 2021

Eigenschaften Gussasphalt



- lange Nutzungszeiträume
- hohlraumfrei, wasserundurchlässig
- verdichtungsfreier Einbau
- geringer Instandhaltungs-/Instandsetzungsaufwand
- verformungsbeständig, abriebfest, dauerhafte Griffigkeit
- wenig empfindlich (Einbau) bei niedrigen Lufttemperaturen (Vorsicht bei Feuchtigkeit während des Einbaus)
- wirtschaftlich

Weiterbildung 2021 | Gussasphalt – falsche Umsetzung









Weiterbildung 2021 I Dimensionierung und Gussasphalt



Sinnvoller Einsatz von Gussasphalt (Empfehlung):

- Brücken Schutzschicht/Deckschicht alle Belastungsklassen
- Deckschicht Strecke
 Belastungsklasse 10, 32, 100 (hohe Beanspruchungen, vornehmlich Autobahn)
- Instandhaltung, Aufgrabungen alle Belastungsklassen

Weiterbildung 2021 I Dimensionierung und Gussasphalt





Dimensionierungsrelevante Beanspruchung B äquivalente 10 t- Achsübergänge in Mio.		Belastungsklasse	
über 32 ¹⁾			Bk100
über 10	bis	32	Bk32
über 3,2	bis	10	Bk10
über 1,8	bis	3,2	Bk3,2
über 1,0	bis	1,8	Bk1,8
über 0,3	bis	1,0	Bk1,0
	bis	0,3	Bk0,3


Weiterbildung 2021 I Dimensionierung und Gussasphalt



Gewählter beispielhafter Aufbau für die Asphaltdecke:

BK100, Zeile 1:

z. B. 9,0 cm AC 16 B S SG 3,0 cm MA 8 S



Bauweisen in Asphalt auf F2/F3 (Auszug)

Weiterbildung 2021 | I

Gussasphaltkonzept



Handeinbauflächen nach ca. 10-jähriger Nutzungszeit!!








Weiterbildung 2021 | Gussasphalt - Stoffmodell










Weiterbildung 2021 I TL Asphalt – Gesteinskörnung für MA





☐ Verhältnis Füller/fG/gG:

ca. 1:1:2

Bitumen/Füller Verhältnis:

ca. 1:3,5

Brechsandgehalt E_{CS} 35 \geq 35 M.-% bei

> E_{cs} 35 über 50 M.-%: Erschwerter Handeinbau!

Marco Müller

17.09.2021


Weiterbildung 2021 I Gussasphalt in den TL Asphalt

- TL Asphalt bildet die Grundlage für die Festlegung der "Rezeptur"!
- □ Gewählte Rezeptur wird durch Erstprüfung dokumentiert

Zusammensetzung Asphaltmisch Gesteinskörnungsgemisch Siebdurchgang bei	gut	MA 11 S	MA 8 S	MA 5 S
16 mm 11,2 mm 8 mm 5,6 mm 2 mm 0,063 mm	M% M% M% M% M%	100 90 bis 100 70 bis 85 45 bis 55 20 bis 28	100 90 bis 100 75 bis 90 50 bis 60 22 bis 30	100 90 bis 100 55 bis 65 24 bis 32
Mindest-Bindemittelgehalt		$B_{min \circ S}$	B_{min2B}	$B_{\min 7,0}$
Asphaltmischgut minimale statische Eindringtiefe W maximale statische Eindringtiefe W Zunahme Eindringtiefe Würfel dynamische Stempeleindringtiefe		I _{max 3.0} I _{max 3.0} I _{max 0.0} ist anzugeben	Inin 1.0 Inin 3.0 Inc 0.4 ist anzugeben	I _{min 1,0} I _{min 3,0} I _{nc 0,k} ist anzugeben

Weiterbildung 2021 | Statische Eindringtiefe TP Asphalt, T. 20








- Die Eindringtiefe darf nach derzeit geltenden Normen für höhere Verkehrsbeanspruchungen betragen: 1 bis 3,0 mm (Empfehlung: max. 2,5 mm)
- ☐ Die Zunahme der Eindringtiefe nach einer weiteren halben Stunde darf maximal 0,4 mm betragen.

(Empfehlung: max. 0,3 mm)

zusätzliche Berliner Prüfungen









40 x 40 x 160 mm

"Q I" und "Q II" Methode

- ☐ QI aus Biegezugfestigkeit und Würfeldruckfestigkeit (je bei 22 °C) ≤ 1,0
- Q II aus Biegezugfestigkeit bei 22 °C und bei 0 °C von ≤ 0,6
- Außerdem soll die Durchbiegung bei 0 °C ≥ 0,3 mm betragen

Beispiel Erstprüfung




Bindemittelgehalt	M%	7,9
Erweichungspunkt RuK	*c	74,0
Rohdichte	g/cm ⁸	2,477
Raumdichte	g/cm³	2,469
statische Eindringtiefe	mm	2,8
Zunahme statische Eindringtiefe	mm	0,4
Dynamische Eindringtiefe	mm	2,1
Zunahme dynamische Eindringtiefe	mm	0,4

Bewertung:
vermutlich gut verarbeitbarer
Gussasphalt
<u>aber</u>
die Verformungsbeständigkeit
ist für hohe Beanspruchungen
nicht ausreichend!

Beispiel Erstprüfung



BITUMENAUSBEUTE







DIN EN 12591

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel Anforderungen an Straßenbaubitumen Deutsche Fassung EN 12591:2009

DIN EN 14023

Bitumen und bitumenhaltige Bindemittel Rahmenwerk für die Spezifikation von polymermodifizierten Bitumen Deutsche Fassung EN 14023:2010

TL Bitumen-StB

Technische Lieferbedingungen für Straßenbaubitumen und gebrauchsfertige Polymermodifizierte Bitumen Ausgabe 2007

Weiterbildung 2021 I

Bitumen



Durch Destillation (thermische Trennung) aus Erdöl gewonnenes, schwer flüchtiges, dunkelfarbiges hochmolekulares Kohlenwasserstoffgemisch.

☐ Bitumen reagiert thermoviskos (Konsistenzänderung bei Temperaturänderungen)

°C hart flüssig

Zunahme des Bindemittelvolumens (Verarbeitbarkeit)
Zunahme Dämpfe



Marco Müller

Bitumen



Bitumen ist NICHT gesundheitsgefährdend!

Teer IST KEIN BITUMEN:

Teer entsteht durch Verkokung von Kohle (Entgasung unter Luftabschluss)

Bindemittel	EPA-PAK, [mg/kg]	Benzo(a)pyren, [mg/kg]	Phenole, Kresole, [mg/kg]
Bitumen	10 40	0.21.8	0.32
Teerbitumen mit 5 % Teer	5'000 15'000	450 600	220250
Teer	100'000 300'000	9'00012'500	44005000

Keine Verwendung von Teerprodukten im Straßenbau!

Bitumen



<u>Bitumenbezeichnungen</u>

Straßenbaubitumen, genormt in DIN EN 12591:

z.B. Straßenbaubitumen 50/70

unterer/oberer Grenzwert der Penetration, 25 °C, in 0,1 mm

Polymermodifiziertes Bitumen (PmB), genormt in DIN EN 14023:


z.B. PmB 25/55-55

unterer Grenzwert für den Erweichungspunkt RuK

unterer/oberer Grenzwert der Penetration, 25 °C, in 0,1 mm

Weiterbildung 2021 I Bestimmung der Penetration







Weiterbildung 2021 | Bestimmung der Penetration



Bei dieser Methode wird die Strecke bestimmt, um die eine mit 100 g belastete Nadel bei 25°C in 5 s in das Bitumen eindringt.




Die Stecke wird in 1/10 mm angegeben und als Penetration bezeichnet.



Weiterbildung 2021 I Prüfung des Erweichungspunktes RuK





Weiterbildung 2021 I Prüfung des Erweichungspunktes RuK




Mittelwert der Temperaturen, bei denen die beiden Bitumenschichten so weit erweicht sind, dass die vom bitumenhaltigen Bindemittel eingeschlossenen Kugeln die Messstrecke von $(25,0\pm0,4)$ mm

zurückgelegt haben.

EP 28-80°C: destilliertes oder entmineralisiertes Wasser

EP 80-150°C: Glycerol



Weiterbildung 2021 I Bitumen, Empfehlungen (ZTV Asphalt)



Tabelle 2:	Zweckmäßige Bindemittelart und Bindemittelsorte in	
	Abhängigkeit von der zu erwartenden Beanspruchung	

Belastungs-	Asphalt-	Asphalt-	Asphalt-	Asphaltdeckschicht aus				
klasse/ Flächenart	trag- schicht	binder- schicht	tragdeck- schicht	Asphalt- beton	Splittmastix- asphalt	Guss- asphalt	Offen- porigem Asphalt	
Bk100 und Bk32	50/70	25/55-55		-		20/30 30/45 (10/40-65)		
Bk10	(30/45)	30/45 (10/40-65)		25/55-55	25/55-55	20/30	40/100-6	
Bk3,2			-	25/55-55 (50/70)		30/45 (25/55-55)		
Bk1,8	50/70 (70/100)	50/70			50/70 (25/55-55)*	50/70 (25/55-55)**	30/45 (25/55-55)	
Bk1,0	70/100 (50/70)			50/70 (70/100)	50/70		2	
Bk0,3	70/100	70/100	-	70/100	50/70 70/100	70/100	30/45	
Rad- und Gehwege	70/100		70/100	70/100	-			

- Verwendung hochviskoser Bitumen bei hohen Verkehrsbeanspruchungen
- Naturasphalt
 (DIN EN 13108-4 Annex B)
 - Erhöhung der Verformungsund Alterungsbeständigkeit
 - bessere Verarbeitbarkeit durch zeolithähnlichen Füller im Naturasphalt
- Zusätze zur Temperaturreduzierung

Weiterbildung 2021 | I Temperaturreduzierung von Gussasphalt





seit 2008:


Herstellung und Einbau von MA bei max. 230 °C, z. B. durch Verwendung viskositätsreduzierender Zusätze (Wachse, Tenside, Zeolithe)

_ Ziel:


Reduzierung des Ausstoßes an Dämpfen und Aerosolen zum Erreichen besserer Arbeitsbedingungen für das Einbaupersonal

Weiterbildung 2021 | I Temperaturreduzierung von Gussasphalt






Bezeichnungen für gebrauchsfertig viskositätsveränderte Bitumen gemäß E KvB (Empfehlungen zur Klassifikation von viskositätsveränderten Bindemitteln)




Weiterbildung 2021 I Temperaturreduzierung von Gussasphalt





Bezeichnungen für gebrauchsfertig viskositätsveränderte Bitumen gemäß E KvB (Empfehlungen zur Klassifikation von viskositätsveränderten Bindemitteln)



Deshalb: Keine nachträgliche Zugabe von Zusätzen in den Kocher!!


Weiterbildung 2021 I Folgen Übermodifizierung mit Wachs











Weiterbildung 2021 I Reduzierung von Dämpfen



Maschinentechnische Lösungsansätze

BV BAB 3 Regensburg

Oktober 2020

Strabag Bereich Berlin

z. B. MA - Auslass gesteuert über Fernbedienung

Marco Müller

17.09.2021


Mischgutherstellung





Lagerung in Boxen nach Lieferkörnungen

Beschickung der Vordoseure



Weiterbildung 2021 | I

Mischgutherstellung






Transport Gestein über Abzugsbänder...

Erhitzen der Gesteinskörnungen in der Trockentrommel



Mischgutherstellung





Weiterbildung 2021 I Qualitätssicherung vor dem Einbau



Transport- und Einbaugeräte prüfen!!



Weiterbildung 2021 I Qualitätssicherung vor dem Einbau



□ Restmaterial im Kocher? Abstand Rührhände/Kesselwand?



Weiterbildung 2021 I Qualitätssicherung vor dem Einbau



- □ Restmaterial im Kocher? Abstand Rührhände/Kesselwand?
- □ Temperatur- und Druckverlaufanzeige am Kocher prüfen
- Kocher vorheizen, Mindestrührzeit MA im Kocher: 45 min
- hohe Rührgeschwindigkeit
- □ Unterlage für Einbau prüfen (Sauberkeit, Ebenheit, Feuchtigkeit)
- Qualität Abstreumaterial? (Streufähigkeit, ggf. Temperatur)
- □ Walze(n) vorhanden???

Oberflächeneigenschaften





Beim Bau von Gussaspaltdeckschichten, die keine lärmtechnisch verbesserten Eigenschaften aufweisen sollen,

immer eine Walze einsetzen!!







Weiterbildung 2021 I Oberflächenbearbeitung (ZTV Asphalt)



3.9.5 Bearbeitung der Oberfläche

VERFAHREN A (gewalzte Oberfläche)

- Gesteinskörnung 2/5, leicht mit Bindemittel umhüllt
- 12 15 kg/m², maschinell
- Andrücken mit Gummirad/Glattmantelwalze
- 1/3 bei Gehwegen Berliner Straßengesetz (Aufgrabungen)

VERFAHREN C (Randstreifen, Rinnen)

- Gesteinskörnung 0/2, aufstreuen und einreiben



Weiterbildung 2021 I Oberflächenbearbeitung (ZTV Asphalt)



VERFAHREN B (lärmtechnisch verbesserte Oberfläche)

kubisch geformte, enggestufte grobe Gesteinskörnung 2/3 oder 2/4 (Transport im thermoisolierten Fahrzeugen), FI ₁₅ ,heiß (ca. 120 - 150 °C), leicht mit Bindemittel umhüllt (ca. 1,0 M.-%), **maschinelles** Aufbringen von 10 - 13 kg/m² auf die heiße Oberfläche

Kein Anwalzen!

ABER: leichte Walze vorhalten (Einsatz nach Absprache mit AG)!!

Weiterbildung 2021 I Oberflächenbearbeitung (ZTV Asphalt)





Weiterbildung 2021 I Gussasphalteinbau, Eigenüberwachung

□ Lieferschein! Mischgut hinsichtlich Konsistenz und Beschaffenheit begutachten
 □ Temperatur des Gussasphaltes messen (Thermometer auf der Baustelle!!)
 □ Einbaumengen/Einbaudicken
 □ profilgerechte Lage
 □ Ebenheit der Gussasphaltdeckschicht
 □ gleichmäßige Beschaffenheit der Oberfläche (Augenschein)

Marco Müller 17.09.2021

Qualität der Längs- und Quernähte, Anschlüsse (Augenschein), ...

Weiterbildung 2021 I Gussasphalteinbau, Eigenüberwachung



Prüfung der Verarbeitbarkeit von Gussasphalt auf der Baustelle (in Anlehnung an die Konsistenzprüfung von Frischbeton)







Weiterbildung 2021 | I Anforderungen MA, ZTV Asphalt



2.3.4 Transport, Verweildauer, Temperaturen

Art und Sorte des Bindemittels im Asphaltmischgut	Asphaltbeton für Asphaltdeckschichten, Asphalttrugschicht- mischgut, Asphalttrugdeck- schichtmischgut	Splitz- mastix- asphalt	Guss- asphalt	Offen- poriger Asphalt
20/30	-	1,-	210 bis 230	-
30/45	155 bis 195	-	200 bis 230	-
50/70	140 bis 180	150 bis 190	-	-
70/100	140 bis 180	140 bis 180	-	
40/100-65	-	-	-	140 his 170
10/40-65	160 bis 190	2-	210 bis 230	-
25/55-55	150 bis 190	150 his 190	200 bis 230	- 1



Weiterbildung 2021 | Anforderungen MA, ZTV Asphalt



- höchstens 12 Stunden bei Verwendung von Straßenbaubitumen
- höchstens 8 Stunden bei Verwendung von PmB
- zum Benetzten der Transportbehälter dürfen nur Mittel verwendet werden, die das Asphaltmischgut nicht schädlich verändern (z.B. kein Diesel verwenden)

Weiterbildung 2021 | Anforderungen MA, ZTV Asphalt



1.3 Baugrundsätze

□ Mindest-Einbaudicke jeder Schicht oder Lage Größtkorn x 2,5, max. Einbaudicke 7,0 cm mit MA 16 S (geregelt im E GA)!!

Abkühlfristen müssen eingehalten werden

- □ 24 Stunden, in Ausnahmefällen weniger aber es muss mindestens eine Nacht zwischen Herstellung und Verkehrsfreigabe liegen!!
- bei Asphaltdeckschichten auf nicht ausgekühlter Unterlage mindestens 36 Stunden Abkühlzeit



Weiterbildung 2021 I Anforderungen MA, ZTV Asphalt



Abkühlfristen nicht eingehalten!!





Weiterbildung 2021 | Anforderungen MA, ZTV Asphalt



Zu beachten:

Gussasphalt darf bei Regen nicht eingebaut werden!

Tabelle 6: Einbaubedingungen

4 1 - 14 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1	Dicke in cm	Mindest-Lufttemperatur				
Asphaltschichten		−3 °C	0 °C	+5 °C	+10 °C*	
Asphalttragschicht		X				
Asphaltbinderschicht			X			
Asphaltdeckschicht aus	≥ 3			X		
Walzasphalt	< 3				X	
Asphaltdeckschicht aus	≥ 3		X			
Gussasphalt	< 3				X	
Asphaltdeckschicht aus Offenporigem Asphalt			-		X	
Asphalttragdeckschicht			X			
Kompakte Asphaltbefestigung			X			

[&]quot;) Temperatur der Unterlage mindestens + 5 °C

Gussasphaltdeckschichten mit Schichtdicken bis zu 3,0 cm, die nicht gewalzt werden, dürfen auf feuchter Unterlage **nicht** hergestellt werden!!!

Weiterbildung 2021 I Mängel als Folge von Wassereinfluss






Weiterbildung 2021 | Anforderungen MA, ZTV Asphalt



3.3. Nähte, Fugen, Anschlüsse







- □ Zwischen Einbaubahnen aus Gussasphalt sind Fugen anzuordnen (gemäß ZTV Fug: 10-12 mm breit, 25 mm tief)
- Anschlüsse Gussasphalt/Walzasphalt oder Gussasphalt/Einbauten sind ebenfalls als Fuge auszubilden

Weiterbildung 2021 I Anforderungen MA, ZTV Asphalt









Weiterbildung 2021 | Anforderungen MA, ZTV Asphalt



4.2.5 Ebenheit (innerhalb 4 m Messstrecke)

maschineller Einbau:

- □ Auf gebundener Unterlage mit möglicher Unebenheit > 6 mm:
 - ≤ 6 mm
- □ Auf gebundener Unterlage mit möglicher Unebenheit ≤ 6 mm:
 - **≤ 4 mm**
- □ für händischem Einbau gelten die Anforderungen der DIN 18317 (10 mm)

Marco Müller

17.09.2021

Weiterbildung 2021 I Anforderungen MA, Kontrollprüfungen



- Bindemittel-
 - -menge
 - -sorte
- ☐ Gesteinskörnungen
 - (Zusammensetzung und Eigenschaften)
- Verformungsbeständigkeit
- Einbaudicke
- Schichtenverbund
- ☐ Griffigkeit
- Ebenheit
- profilgerechte Lage





Deckenschluss nach Aufgrabungen im innerstädtischen Umfeld

Umsetzung der Ausführungsvorschriften zu §7 des Berliner Straßengesetzes



Dieser Teil ist vorbereitet mit freundlicher Unterstützung von Sandra Kaden!!!

Weiterbildung 2021 I Deckenschluss nach Aufgrabungen









Weiterbildung 2021 I Deckenschluss nach Aufgrabungen



Definition

<u>Aufnehmen</u> des Straßenoberbaus, Ausheben meist von Untergrund bzw. Unterbaumaterial (z. B. zur Ver- oder Freilegung von Leitungen). <u>Wiederverfüllen</u> bis zum Planum und <u>Wiederherstellen</u> des Oberbaus.

Aufgrabung nach ZTV A - StB 12:



Jede Aufgrabung einer Verkehrsfläche stellt eine dauerhafte Störung der <u>Lagerungsdichte</u>, der <u>Schichtenfolge</u> und des <u>Schichtenverbundes</u> der Verkehrsflächenbefestigung dar. Deshalb ist grundsätzlich anzustreben, eine aufgegrabene Verkehrsflächenbefestigung so wieder herzustellen, dass sie dem ursprünglichen Zusta det technisch gleichwerter ist.

Ziel (des AG) ist, dass Aufgrabungen sowohl von der Dauerhaftigkeit, der Tragfähigkeit als auch vom Aussehen her optimal geschlossen werden können.





Weiterbildung 2021 I Deckenschluss nach Aufgrabungen



ZTV A- StB

(Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen Aufgrabungen)

- TL Asphalt- / ZTV Asphalt-StB,
- TL Beton- / ZTV Beton- StB
- ZTV Pflaster StB,
- TL SoB- / ZTV SoB- StB
- ZTV E StB

in Berlin zusätzlich (übergeordnet):

Ausführungsvorschriften zu § 7 des Berliner Straßengesetzes für Aufgrabungen in Verkehrsflächen rschungsgesellschaft für Straßen- und Verkehrsweser

Zusätzliche Technische Vertragsbedingungen und Richtlinien für Aufgrabungen in Verkehrsflächen

ZTV A-StB 12

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt



Lesefassung (amtliche Fassung: Amtsblatt für Berlin, Nr.: 34/2014 S. 1558)

Ausführungsvorschriften zu § 7 des Berliner Straßengesetzes für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (Einführung ZTV A-StB 12, Ausgabe 2012)

> Vom 23. Juli 2014 StadtUm VII D 4

Telefon: 9025 - 1153 oder 9025 - 0, intern (925) - 1153



Allgemeines

Geltungsbereich:

- Baumaßnahmen der Versorgungsunternehmen keine besondere Erlaubnis oder Zustimmung zu erteilen ist sowie
- Schadensfälle mit Aufgrabungsfläche: ≤ 5 m² (ohne Randzonen) im Bereich von Fahrbahnen
- ≤ 25 m Grabenlänge
- ≤ 15 m² (ohne Randzonen) im Bereich von Geh- und Radwege

Kontrollprüfungen:

dürfen <u>nur von Prüfinstituten</u> vorgenommen werden, die nach den <u>RAP Stra im Land Berlin</u> anerkannt sind.










Rückschnitt


Um aufgelockerte Bereiche zu verdichten, sind nach Einbau der ToB die gebundenen Schichten zurückzunehmen,


→ sonst Schäden wie z. B. Risse und Setzungen in umgebenden Flächen



Rückschnitt

Maß (c), um das die gebundenen Schichten nach dem Einbau der Tragschichten ohne Bindemittel zurückgenommen werden, um die aufgelockerten Randzonen der Schichten ohne Bindemittel nachverdichten zu können.









Rückschnitt

Festlegungen zur Reststreifenbreite



- bei Asphalt Bei Beton Bei Pflaster Bogenbreite
- <= 0,35 m bzw. bis zur nächsten Fuge
- <= 1,20 m bzw. bis zur nächsten Fuge
- <= 0,40 m (<=0,20 m in Gehwegen) oder 1/2





Verdichtung des aufgefüllten Bodens und der ToB!!??

Kontrolle über Dokumentation

(Prüfprotokolle)


Planum Boden: E_{vd} ≥ 25 MPa

Auf der ToB: $E_{vd} \ge 80 \text{ MPa}$





- Anzahl (n > 4) dicht aufeinanderfolgender Aufgrabungen eines AG in Fahrbahn (Abstand bis zu 10 m, z. B. bei der Überprüfung von Rohrverbindungen) müssen Fahrstreifen mit einer neuen Asphaltdeckschicht i. d. größten Aufgrabungsbreite hergestellt werden.
- Prüfung, ob größere Flächeninstandsetzung (ggf. u. Kostenbeteiligung des Straßenbaulastträgers) wirtsch. vertretbar ist





		Asterialliste				
	Material	Typbezeichung				
	Asphaltragschicht	AC 22 TS, mit resulterendem Bindemittel Bitumen 30/45. (Ausbeussphaft zultesig)				
Asphalt 1	Asphaltbinder mit Polymerbitumen	AC 16 BS mit Pm6 25/55-55 und viskositätsveränderndi Additiven, (Asphaltgranulat zulässig) AC 16 BS (stetio pestuft) mit Pm8 25/55-55 und viskositätsverändernden Additiven, (Asphaltgranulat zulässig)				
	Gussespheit	MA.11.5 (bow. MA.8.5) mit Bitumen 30/45 und viskositätsverändernden Additiven. MA.11.5 mit PmB 10/40-65 und viskositätsverändernden Additiven (Eindringtiefe s.1.5 mm und Zunahme der Eindringtiefe s.0.3 mm) in Stauraumfächen oder Haltestellenbersichen.				
	viskositätosenkende Additive	Es sind viskositätsverändernde Additive mit. Eignungsnachweis und Zulassung durch SenStadt zu verwenden.				
	Haltverbund	Bitumenemulsion C40BF1-S				
	Asphaltobertseu in Geh- und Radwegen (soweit nicht Teil der Fahrbahnfläche)	Gussaphalt MA 8 N mit Bitumen 30:45 oder MA 5N mit Bitumen 30:45 auf Asphalthragschicht AC 16 T L mit resultierendem Bindemittel 50:70, (Asphaltgranulat zulttesig)				
	Dränasphalttragschichten	gem. MVV - Merkblat für Versickerungsfähige Verkehrsflächen. Ausgabe 2013 (FGSV 947)				

I. Asphaltbauweise

Randzonenrückschnitt is 20 cm Reststreilenbreite: ≥ 35 cm

siehe Anlage!

1.1. Asphaltdeckschicht

Oursesphalt 4 cm MA 11 S (oder 3 cm MA 8 S) mit Bitumen 30/45 und

vickoptilitsverlindemden Additiven.

In Stauraumflächen oder Haltestellenbereichen:

MA 11 S mit polymermodifiziertem Bitumen 10/40-65 und viskositätsverändemden Additiven, Eindringtiefe s 1,5 mm und

Zunahme der Eindringtiele s 0,3 mm):

12. Asphaltbinderschicht (nur in den Belastungsklassen Bk100 - Bk3,2)

Asphaltbinder 8 cm AC 16 B S, mit polymermodifiziertem Bitumen 25/55-55

(Asphaltgranulat zulässig) oder AC 15 B S mit polymermodifiziertem.

Bitumen 25/55-55 (stelig gestuft), (Asphaltpranulat zulässig)

In Stauraumflächen oder Haltestellenbereichen:

AC 16 B S, mit polymermodifiziertem Bitumen 25:55-55A, sterig

geotalt, (Asphaltgranulat zulässig).



Bewertung der Ausführungsleistung nach Kriterien:

Merkmal:

- 1. Schichtdicke
- 2. Schichtenverbund
- 3. Materialsorte
- 4. Verdichtungsgrad
- 5. Fugen- und Nahtherstellung
- 6. Ebenheit
- 7. Einhaltung der Randzonen
- 8. Ersatzmaterial

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt



Lesefassung (amtliche Fassung: Amtsblatt für Berlin, Nr.: 34/2014 S. 1558)

Ausführungsvorschriften zu § 7 des Berliner Straßengesetzes für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (Einführung ZTV A-StB 12, Ausgabe 2012)

Vom 23. Juli 2014

StadtUm VII D 4

Telefon: 9025 - 1153 oder 9025 - 0, intern (925) - 1153

Weiterbildung 2021 I Punktevergabe für die Schichtdicke



Tabelle 1: Punktekatalog zur Bewertung einer einzelnen wiederhergestellten Straßenbefestigung nach einer Aufgrabung

Merkmal Schichtdicke (alle Dickenangaben in cm)

Schicht	Soll-dicke	Belastungsklasse				Minde	erdicke	Punkt	Minderdicks	Punk			
aphaltbauweise												3	
DS	40.3	B&100	8632	8810	843.2	8K1.8	861,0	840.3	> 1,0	< 2.0		≥ 2.0	
DS+BS (sowie bei voligeb. Oberbau)	12	B&100	8k 32	8810	5k3,2				> 2,0	< 3,5	2	≥ 3,5	9
DS+TS	22					Dk1,8	Ek1,0	840,3	> 2,5	< 4.0		≥ 4,0	
DS+BS+TS	30	6k100	81432	BX10	843,2				> 3,5	< 5,5		≥ 5,5	- 5
DS+BS+TS bei iolget. Oberbau	42	8w100	8432	Bk10	843.2				> 3,5	< 5,5	3	≥ 5,5	
DS+TS	10	Geh- und Radwege				> 1,0	< 2.0		≥ 2.0				

Weiterbildung 2021

Punktevergabe Materialsorte





Marco Müller

17.09.2021



Bewertung der Ausführungsleistung nach Kriterien:

Merkmal:

- 1. Schichtdicke
- 2. Schichtenverbund
- 3. Materialsorte
- 4. Verdichtungsgrad
- 5. Fugen- und Nahtherstellung
- **6.** Ebenheit
- **7.** Einhaltung der Randzonen
- 8. Ersatzmaterial

Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Umwelt



Lesefassung (amtliche Fassung: Amtsblatt für Berlin, Nr.: 34/2014 S. 1558)

Ausführungsvorschriften zu § 7 des Berliner Straßengesetzes für Aufgrabungen in Verkehrsflächen (Einführung ZTV A-StB 12, Ausgabe 2012)

> Vom 23. Juli 2014 StadtUm VII D 4


Telefon: 9025 - 1153 oder 9025 - 0, intern (925) - 1153


Gesamtbewertung Ausführung

Bety. Strafenaufbroch und provisorische Wiederhenstellung (nur Blatt 2 ausfüllen) / Ebenheit alle gentue Legebegeichnung der Plantie: Ableitung der Randsonen in Höhe der Mit Ablaten oder Abschnüren der Einbauten Der Schnittkarten Plansmahilite in Hillie der Mitte der Verdichtung von Schriffkarten sowie Mitte der Plumbe 4,00 m Richtschaft Aufstatos Planum/ STS Darket 4-protector Ricocchyste Operauter Terpurat 1 2 3 4 1 2 2 4 5 6 7 8 #-2 cm Find Come Parties for **Asphalt** Diversity ngers Einbautemperatur Solvet pur Tabele Korrelation Eur / Euto motificated Traplitation Scholierras-Extra temperatures Pienen LP-Genet Aki-Diden schicht. mesaparte Fugomin. 608 °C | 460 - 168 °C 1 58008 Apoptor siete Blet I 17.09.2021 Devertibus 2307/9

Dokumentation Ausführungs-Leistung (Auszug):


Marco Müller







Bewertung der Unterlagen über die Dokumentation der Bauausführung:



Gesamtbewertung Merkmale

+ Bewertung Dokumentation



Abschließende Gesamtbewertung Konsequenzen

Marco Müller

17.09.2021



Abschließende Bewertung

Tabelle 9:

Gesamtbewertung einer einzelnen wiederhergestellten Straßenbefestigung nach einer Aufgrabung - Punktesumme der Tabelle 0 (Dokumentationsunterlagen) sowie Punktesumme von Tabelle 1 bis 8 (prüftechnische Bewertung der Ausführung)

Punktesumme	Bewertung einer einzelnen wiederhergestellten Aufgrabung				
0 Punkte	ohne Mangel				
1 - 4 Punkte	mit leichtem Mangel				
≥ 5 Punkte	mit schwerem Mangel				

Tabelle 10:

Abschließende Bewertung (Berücksichtigung mehrerer wiederhergestellter Straßenbefestigungen einer Baufirma) und hieraus abzuleitende Konsequenzen

Sewertungs-ergebnis einzelne Aufgrabung	Bewertungsziffer	Anzahl untersuchter Aufgrabungen pro Jahr ¹⁾	Auswertung	
leichter Mangel	0.25	n 1	n*0.25	
schwerer Mannel	7.13		n*100	

Die Anzahl der untersuchten Wiederherstellungsflächen (n) im Untersuchungsjahr und je Firma beträgt 5, bei > 50 Wiederherstellungsflächen mindestens 10 % (wird immer aufgerundet). Bei Baufirmen mit < 5 Wiederherstellungsflächen werden alle Flächen beprobt.

Konsequenz	Summe			
schriffliche Ermahnung durch die Kleine Kommission Straßenbautechnik	≥ 1,00			

Marco Müller

Gussasphaltquiz



??



??





55





33

33



Marco Müller

17.09.2021

Gussasphaltquiz



Bei welcher Temperatur darf Gussasphalt gemäß ZTV Asphalt verarbeitet werden?

- a) max. 270 °C
- b) max. 180 °C
- √ c) max. 230 °C
 - d) es gibt keine Einschränkungen



Nach welchem Regelwerk erfolgt die konzeptionelle Zusammensetzung von Gussasphalt?

- a) RStO 12
- b) ZTV E
- c) ZTV Asphalt
- √ d) TL Asphalt



Welche Menge Gussasphalt muss bestellt werden, wenn eine Deckschicht von 30 m² mit einer Gesamtdicke von 4,0 cm herzustellen ist?

- a) ca. 6 t
- b) ca. 800 kg
- c) Hängt vom Bindemittelgehalt des Gussasphaltes ab
- √ d) ca. 3 t

Gussasphaltquiz



Mit welcher Prüfmethode wird die Verformungsbeständigkeit von Gussasphalt geprüft?

- a) Spurbildungsversuch
- b) Spaltzugversuch
- c) statischer Eindringversuch
 - d) Zugversuch

Gussasphaltquiz



Die Mindesteinbaudicke eines MA 8 S beträgt...?

- a) 1,0 cm
- √ b) 2,0 cm
 - c) 3,0 cm
 - d) 4,0 cm

Gussasphaltquiz



Ein hoher Brechsandgehalt im Gussasphaltmischgut verbessert...?

- /
- a) die Verformungsbeständigkeit
- b) die Verarbeitbarkeit
- c) die Wasserundurchlässigkeit
- d) die Ebenheit der Gussasphaltdeckschicht

Gussasphaltquiz



Welches wichtige Ausstattungsmerkmal sollte ein Gussasphaltkocher aufweisen?

- a) mindestens 2 Ersatzflaschen Gas
- b) eine Zugabeeinrichtung für Wachse
- c) Druckverlaufsaufzeichnung
 - d) Füllstandsanzeige

Gussasphaltquiz



Mit welchem Material ist der Deckenschluss bei Aufgrabungen in Verkehrsflächen aus Asphalt wiederherzustellen?

- a) Betonpflaster
- b) Splittmastixasphalt
- c) Asphaltbeton



d) Gussasphalt

Gussasphaltquiz



Welche Auskühlzeiten von Gussasphalt müssen zwischen Einbau und Verkehrsfreigabe berücksichtigt werden?

- a) gar keine, wenn viskositätsreduzierende Bitumen eingesetzt wurden
- b) mindestens eine Stunde
- c) 30 min, wenn der Gussasphalt mit Wasser gekühlt wurde
- √ d) mindestens eine Nacht

Weiterbildung 2021

Gussasphaltquiz



Welches Maß muss der Rückschnitt (Asphaltbefestigung) einer Aufgrabung aufweisen?

- √ a) mind. 20 cm
 - b) Ein Rückschnitt ist nicht erforderlich
 - c) mind. 35 cm
 - d) mind. 80 cm

Gussasphaltquiz



Welches Verfahren zur Bearbeitung der Oberfläche ist bei der Herstellung von Gussasphalt mit lärmtechnisch verbesserten Eigenschaften zu wählen?

- a) Verfahren A ZTV Asphalt
- √ b) Verfahren B ZTV Asphalt
 - c) Verfahren C ZTV Asphalt
 - d) Verfahren D ZTV Asphalt

Gussasphaltquiz



Wie ist der Rückschnitt des Asphaltes bei einer Aufgrabung auszuführen?

- a) ohne Abtreppung
 - b) mit einer Schichtenüberlappung von 10 cm
 - c) mit einer Schichtenüberlappung von 25 cm
 - d) Entscheidung wird auf der Baustelle in Abhängigkeit der örtlichen Gegebenheiten getroffen

Gussasphaltquiz



Eine Fuge Gussasphalt/Gussasphalt sollte folgende Breite und Tiefe aufweisen?

- a) 10-12 mm breit, Deckschichttiefe
- b) 20 mm breit, 25 mm tief
- √ c) 10-12 mm breit, 25 mm tief
 - d) in Abhängigkeit des verfügbaren Schneidegerätes

Gussasphaltquiz



Die max. Verweildauer von Gussasphalt mit Bitumen 30/45 im Kocher sollte betragen?

- a) bei Einhaltung von 230 °C Mischguttemperatur keine Einschränkungen
- √ b) höchstens 12 Stunden
 - c) mindestens 2 Stunden
 - d) höchstens 8 Stunden

Weiterbildung 2021

Gussasphaltquiz



Gussasphalt darf nicht eingebaut werden?

- a) bei Außentemperaturen über 30 °C
- b) bei Außentemperaturen unter 10 °C
- c) bei hoher Luftfeuchtigkeit
- √ d) bei Regen

Haben Sie weitere Fragen?: marco.mueller@ungewitter.de



